



Min. \varnothing 4mm

Roestschadereparatie d.m.v. **Prop-lassen** voor:

Voertuigen welke GEEN volledig dragend chassis hebben

Diameter van de gaten minimaal 4 mm en maximaal 2 cm uit elkaar

Roestschade aan een **veerschotel** of **wielgeleidingselement** mag **niet** worden gerepareerd, deze moeten compleet worden vervangen.

Max. 2 cm

